



# ARDEX E 75

## Mortar Admix / Harç Katkısı Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı

- Mala ile uygulanan tüm harçlar için
- Uygulama kolaylığı sağlar
- Solvent içermez
- Esnekliği ve mukavemeti arttırır
- ARDEX A38 ve kum ile karıştırılıp zemin altı şap astar şerbeti olarak kullanılabilir
- Çatlama ve tozlanma riskini azaltır
- Alkali dayanımlı
- Korozyon korumasını arttırır
- Su geçirmezlik özelliğine katkı sağlar

### Kullanım Alanları:

Katkı ilavesi olarak aşağıdaki ürünlerle birlikte kullanılabilir,

- ARDEX A 38, Hidrolik şap bağlayıcısı
- ARDEX A 45, Beton tamir harcı ve sıvası
- ARDEX A 440, Beton tamir harcı ve sıvası
- ARDEX AR 300, Beton tamir harcı ve seramik yapıştırıcısı
- ARDEX B 10, Beton düzeltme harcı
- ARDEX K 11 T, Kendinden yayılan ince şap
- ARDEX K 80, Kendinden yayılan ince şap
- ARDEX X 7 G MICROTEC, Seramik yapıştırıcısı
- ARDEX X 7 W FLEKS, Seramik yapıştırıcısı
- ARDEX FB 9L, Fleks zemin yapıştırıcısı

Harcın kıvamını su oranını arttırmadan iyileştirir, diğer özelliklerde zafiyete neden olmadan işlenebilirliği kolaylaştırır.

Mukavemeti ve yapışmayı güçlendirir.

Beton, siva, şap ve prefabrike elemanlarda bulunan deliklerde, kenarlarda ve köşelerde mevcut bozuklukların düzeltilmesinde ve tamirinde uzun ömürlü sonuçlar sağlar.

İnce şap uygulaması imkanı sağlar, esnekliği artırır ve şapların yüzeylerinin tozumasını engeller. Şapın alt yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.

Seramik karo yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığında seramik ve doğal taşların yapışma mukavemetini arttırır.

Arka yüzeyi cam tülü file laminasyon ve epoksi ile kaplanmış büyük ebatlı porselen seramik ve doğal taşların seramik yapıştırıcıya güçlü bir şekilde yapışmasını sağlar.

### İç ve Dış Mekanlarda:

ARDEX E 75 takviyesi ile harçların brüt beton üzerinde 28 gün sonraki yapışma mukavemeti en az 1,5 N/mm<sup>2</sup>'ye kadar ulaşmaktadır.

### Ürün İçeriği:

Çimentoya uygun, özel katkıları içeren, akrilik dispersiyon

# ARDEX E 75

## Mortar Admix / Harç Katkısı Çimentolu harçlar için çok amaçlı mukavemet arttırıcı

### Uygulama

Uygulama için temiz bir kap kullanılmalıdır.

ARDEX E 75 aşağıdaki tabloya göre gerektiğinde suyla karıştırılarak hazırlanır ve ilgili harcın içine karışım suyu olarak eklenir.

Ürün (25 kg toz için)	ARDEX E 75	Su
ARDEX A 45	4,0 lt	5,0 lt
ARDEX A 440	4,0 lt	5,0 lt
ARDEX B 10	8,0 lt	3,5 lt
ARDEX AR 300	4,0 lt	3,5 lt
ARDEX K 11 T	4,0 lt	2,5 lt
ARDEX K 80	4,0 lt	2,5 lt
ARDEX X 7 G MICROTEC	5,0 lt	5,0 lt
ARDEX X 7 W FLEX	5,0 lt	5,5 lt
ARDEX FB 9L	4,0 lt	3,5 lt

ARDEX A 38 Hidrolik bağlayıcı ile astar serbeti olarak, 25 kg ARDEX A 38 torbasına 25 kg 0 - 5mm kum ve 50 litre E 75 ilave edilerek serbet kıvamında uygulanabilir.

Aderans artırıcı olarak kullanılacak ise toz ürün ve kum ile karıştırıldıktan sonra fırça ile iyice bastırılarak uygulanmalı, asıl harç uygulaması tazeleyen ıslak-ıslak prensibi ile uygulanmalıdır.

Bu tarz uygulamalarda zeminin ayırıcı maddelerden arındırılmış olmasına, yüzey sertleştirici uygulanmış, kalıp yağı içeren baskı beton yüzeylerin üzerinin silinmesi ve pürüzlendirilmesine dikkat edilmelidir.

+5°C üzeri sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

### Güvenlik Bilgileri

5-Klor-2-metil-izotiazolin-3-on ve 2-metil-izotiazolin-3-on (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.

GHS/CLP sınıflandırması: Yok

GGVSEV/ADR sınıflandırması: Yok

Ambalaj: 10kg veya 25 kg bidon

Depolama/Raf Ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat donu karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.